

EMACO R335

Укрепленный полимером раствор для бетона и кирпича, используемый при штукатурке.

Описание

EMACO R335, готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами, легок в приготовлении и нанесении. Используется при штукатурке различных бетонных, сборных бетонных, кирпичных поверхностей.

Область применения

- При штукатурке чисто бетонных поверхностей.
- При штукатурке и ремонте бетонных стен и потолков.
- Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений.
- Для выравнивания кирпичных поверхностей и поверхностей на цементной основе.
- Для получения ровной поверхности перед наклеиванием керамики и фаянса.

Особенности

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки
- После полировки получается ровная поверхность
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается

Технические особенности

Структура материала: Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы

EMACO R335

Температура обрабатываемой поверхности:	от +5°C до +25°C
Расход:	1,3 кг/м ² (для 1 мм)
Время выдержки свежее приготовленного перед использованием раствора:	5 минут
Время использования свежеприготовленного раствора:	1 час
Толщина нанесения:	от 3 до 8 мм
Марка по прочности не менее:	M 100
Морозостойкость не менее:	F 35
Цвет:	Серый
Связующее:	Цемент

Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23°C

Соотношение при смешивании

EMACO R335	Вода
1 кг	0,190 – 0,210 л
25 кг	5,25 л

Упаковка

EMACO R335 - в 25-киллограмовых крафт-мешках с полиэтиленом

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы	г. Астана	г. Атырау	г. Караганда	г. Актау
пр. Райымбека 211 А	ул. Петрова 31/1, офис 16	пр. Азаттык 116, Торговая база CDC	ул. Гоголя 31, 2 этаж	мкр. 23, здание 100, офис 209
тел. : +7(727) 279 00 13	тел. : +7(7172) 34 47 30	тел. : +7(7122) 99 61 37	тел. : +7(7212) 56 33 10	тел. : +7(7292) 55 02 40
факс: +7(727) 233 32 82	факс: +7(7172) 34 38 95	факс: +7(7122) 99 61 38	факс: +7(7212) 56 33 10	факс: +7(7292) 55 02 41

EMACO R335

Расход

1 мешок EMACO R335

1 мм	18,5 м ²
3мм	6,1 м ²
5 мм	3,7 м ²

Способ применения

Подготовка поверхности

EMACO R335, легко прилипает как к сухой так и увлажненной поверхности. Однако места нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и отходов. Поверхности с высокой впитывающей поверхностью должны быть увлажнены перед нанесением.

Приготовление

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте содержимое пакета и хорошенько размешайте при помощи низкооборотистой дрели с насадкой до исчезновения всех комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.

Метод применения

Хорошо размешанный раствор укладывается на поверхность при помощи мастерка прихлопыванием или размазывается. Затем выравнивается до желаемой толщины и затирается пластмассовой, или деревянной теркой. При нанесении тонким слоем отделку можно довершить, полируя смоченной воде губкой.

Чистка инструментов

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

Примечание

- Не следует применять EMACO R335, если температура поверхности ниже + 5°C. Если температура поверхности выше +25°C, поверхность надо увлажнить.
- При нанесении на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от ветра, дождей и морозов.
- Раствор для ремонта EMACO R335, нанесенный при 23°C, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 14 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- В застывающий раствор не добавляйте воды и порошкообразного материала.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте обильным количеством воды.

Условие и срок хранения

Хранить в прохладном месте. Срок хранения - 12 месяцев.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы	г. Астана	г. Атырау	г. Караганда	г. Актау
пр. Райымбека 211 А	ул. Петрова 31/1, офис 16	пр. Азаттык 116, Торговая база CDC	ул. Гоголя 31, 2 этаж	мкр. 23, здание 100, офис 209
тел. : +7(727) 279 00 13	тел. : +7(7172) 34 47 30	тел. : +7(7122) 99 61 37	тел. : +7(7212) 56 33 10	тел. : +7(7292) 55 02 40
факс: +7(727) 233 32 82	факс: +7(7172) 34 38 95	факс: +7(7122) 99 61 38	факс: +7(7212) 56 33 10	факс: +7(7292) 55 02 41